

ニートカラー-AW

ニートカラー AW は、アクリル樹脂エマルジョンを主成分とした水性光沢型塗床材です。溶剤タイプと同様の耐久性、耐汚染性を有しており、水系のため低臭気で作業性や安全性に優れ扱いやすく、環境にも優しい時代にマッチした材料です。

特長

- 水性ですので溶剤臭・引火性がなく安全です。
- 乾燥性に優れ、粘着性が残りません。
- 乾燥初期から優れた耐汚染性を発揮します。
- 耐摩耗性、耐久性、耐候性に優れます。
- 低温時(10℃)でも塗膜に割れが生じず高光沢の塗膜を形成します。

用途

- 一般倉庫・工場
- 電気室・機械室
- 事務所・通路・ロビー
- 歩行者専用通路



性状

試験項目	結果	備考
指触乾燥性(分)	30	23℃
付着性	25/25	JIS K 5600-5-6
摩耗減量(mg)	85	JIS K 5600-5-9
引っかき硬度(鉛筆法)	HB	JIS K 5600-5-4
光沢度	50以上	JIS K 5600-4-7
耐水性	異常なし	水道水に7日間浸漬
耐衝撃性	異常なし	鋼球落下500g・1m

荷姿

- ニートカラーAW:15kg/缶
- ニートカラーAWシーラー:16kg/缶

ニートカラーAW

色見本



ライトグレー グレー ブラウン フレッシュグリーン フィーバーグリーン グリーン

※この色見本は印刷ですので現物と異なることがあります。
 ※製品改良のため予告なく色見本が変更となる場合があります。

仕様例

工程	品名	清水	塗布量(kg/m ²)	施工法	塗布間隔(23℃)
下地処理	—	—	—	下地の条件参照	—
プライマー	ニートカラーAWシーラー	—	0.1~0.13	ローラー刷毛等	2hr以上
下塗り	ニートカラーAW	5~10%	0.15~0.2	ローラー刷毛等	2hr以上
上塗り	ニートカラーAW	5~10%	0.15~0.2	ローラー刷毛等	—

※塗布量には希釈水は含まれておりません。
 ※下地の状態により使用量が多くなる部分があります。
 ※下地により仕様が変更になる場合があります。
 ※下地の目つぶし、凹凸、不陸の修正が必要な場合は別途仕様となります。

注意点

- ① 材料は電動ミキサーでよく攪拌してください。
- ② 塗装中に材料を開放して放置しますと上乾きすることがありますので注意して下さい。また上乾きした塗膜は塗料に混ぜ込まないで下さい。
- ③ 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想される時は乾燥不良をおこす事がありますので施工を見合わせて下さい。
- ④ 作業中および養生期間中は換気を充分に行ってください。換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- ⑤ 一度に厚付けすると塗膜内部が未乾燥となりますので避けてください。
- ⑥ 凍結させないように3℃以上の室内に保管してください。
- ⑦ 特殊なコンクリート面(カラーコンクリート・強化コンクリート)に施工する場合はご相談願います。

下地の条件

塗り床の良否は下地の状態で決まります。

- ① 下地は原則としてコンクリート又はモルタルとし金ゴテで平滑に整えて下さい。
- ② 水勾配は、下地につけてください。
- ③ コンクリート又はモルタル下地の場合は冬季で4週間以上、夏季で2週間以上の養生をとり、水5%以下(高周波水分計コンクリートレンジ)を目安として乾燥させてください。
- ④ 汚れ、砂塵、泥等の付着物は前もって除去してください。
- ⑤ 水で濡れている部分は十分に乾燥させてください。
- ⑥ 大きな不陸、段差、欠損部などはそのまま仕上げ面にあらわれますのであらかじめ処理してください。
- ⑦ 接地土間や地下室など湿気や地下水の上昇が考えられる場所ではフレク現象を防ぐ為にアクアシリーズとの組合せをおすすめいたします。
- ⑧ 既設床の改修の場合は下地の状況、床の使用状況に応じた当社独自の下地処理方法をご提案させていただきます。

取扱い上の注意

皮膚に付着したり吸入すると、かぶれ等の薬傷や中毒その他の健康障害を起す恐れのある材料がありますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
2. 取り扱い中は、清潔な作業着を着用し、出来るだけ皮膚にふれないようにして下さい。
必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、さらに保護帽、保護眼鏡、長袖の作業衣、保護手袋等を着用して下さい。
3. 取り扱い後は、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を行って下さい。
4. 容器から出し入れする時は、こぼれないようにして下さい。こぼれた場合には砂等を散布した後、処理して下さい。

各々の材料の安全データシート(SDS)を熟読してから取り扱って下さい。

※本仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります。
 ※本カタログに記載の物性値は代表値です。品質改良による仕様変更・材料変更にもない物性値などが変更される場合があります。予めご了承下さい。(保証値ではありません。)
 ※当社製品をご採用、ご検討の場合、事前にご相談下さい。

美州興産株式会社

本 社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL(052)551-9400
 問い合わせ営業所
 名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-228 TEL(052)771-6141
 東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL(03)6454-9796
 大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL(06)6338-7601
 松本営業所 〒390-0862 松本市宮瀬1-4-34 TEL(0263)32-2908
 工場・技術部
 亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL(0569)28-1101
 土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)55-6801
 技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL(0572)54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

●取扱店